



# UV-299

## 金属&玻璃接着专用 UV 胶

### 特 点

- 采用环氧树脂改质压克力材质。
- 专为铜、铝等氧化金属与玻璃开发的接着固定用胶。
- 属于 UV 及缺氧双重硬化机制的胶料，可在紫外光照下使树脂快速反应，而无法被光线照射到的部分，则以缺氧方式进行硬化。
- 产品硬化后，具良好的强韧、防潮及耐久性。

### 特 性

	<b>UV-299</b>	<b>UV-299L</b>
外 观：	透明液体	透明液体
黏 度：	@25°C、S14 20rpm、cps 24,500 ~ 30,500	19,500 ~ 25,500
保 存 期 限：	@25°C、未开封	6个月

### 建议之硬化条件

建议照射波长：310 ~ 365 nm

建议照射强度：>50 mW/cm<sup>2</sup>

建议照射能量：1,500 ~ 2,000 mJ/cm<sup>2</sup>

### 注 意 事 项

- 上胶前，为免油脂、灰尘或其它物质影响着着力，请先针对对象表面进行基本清洁后，再进行上胶程序。
- 硬化条件易因对象大小、材质、上胶厚度及使用的 UV 灯源的功率及波长、是否有足够缺氧条件而影响，故硬化时间须以实际操作为主。
- 应存放在阴凉的处所，避免与阳光或是紫外光接触。使用完毕后应尽快盖上盖子，杜绝任何的光照，以免影响产品性能。



傑地有限公司 [www.jasdi.com.tw](http://www.jasdi.com.tw)  
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848  
东莞：86-769-88188707 [jasdikao@ms21.hinet.net](mailto:jasdikao@ms21.hinet.net)

杰研贸易(上海)有限公司  
[www.jasdi.com.cn](http://www.jasdi.com.cn) · [jasdi@jasdi.com.cn](mailto:jasdi@jasdi.com.cn)  
TEL: 021-58356975 · FAX: 021-58356976