



单液型环氧树脂接着剂

用途

适用于各种硬质材料的接着及 SMT 用途。

物性

	<u>AD-2(NH)</u>	<u>AD-2.5</u>	<u>AD-3(NH)</u>
颜色 :	米白、黑 (NH 仅有米白)	米白	灰、黑
黏度 : cps	20,000 ~ 30,000	30,000 ~ 40,000	稠状
比重 : @25° C	1.2	1.2	1.7
固成份 :	100%	100%	100%
硬化条件 : @100° C	150 分	150 分	150 分
@120° C	40 分	40 分	40 分
@150° C	12 分	12 分	12 分
@200° C	4 分	4 分	4 分
接着强度 : AL/AL, psi	3,100	3,100	3,000
绝缘强度 : Vpm	380	380	375
kV/mm	15	15	14.8
绝缘常数 : @25° C, 1KHz	4.0	4.0	4.2
绝缘因素 : @25° C, 1KHz	0.006	0.006	0.009
热传导系数 : W/mK	--	--	0.29
耐温 :	-40 ~ 150° C	-40 ~ 150° C	-40 ~ 150° C
保存期限 : @10° C	4 个月	4 个月	4 个月
@0° C	8 个月	8 个月	8 个月
NH 保存期限 : @0° C	3 个月	--	3 个月

☆请依建议的温度储存产品，使用前请先置于常温处，待回复常温后才可开罐(桶)，以免水气会凝缩入产品中，造成质量不良。

☆开封后，若未使用完且长时间不再使用，请再密封放回低温保存，切忌放置于烤箱或锡炉等高温热源旁。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
 台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
 东莞：86-769-88188707 苏州：86-512-66106145

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
 TEL: 021-58356975 · FAX: 021-58356976