



瞬 间 接 着 剂

简 介

本公司之强力瞬间胶(Cyanoacrylate)，为单一成份、快速接着、无溶剂型之接着剂。对于大理石、塑料、木材、金属、橡胶、陶瓷等各种材质均能在常温状态下，极短时间内予以强力接合，而且保存性佳，是一种多用途之新型接着剂。

特 点

1. 瞬间接着 — 利用大气中微量水份，即可在数秒或数分钟内很坚固的接合各种物质。
2. 强力接着 — 每一平方公分拉力 300 公斤以上。
3. 常温硬化 — 不必加热，室温下即可使用。
4. 单一成份 — 无溶剂，使用方便，不必混合。
5. 透明无色 — 效果佳，不起泡，不变质。

基 本 特 性

类型	型 号	耐温(° C)	黏稠度	初步固定时间(秒)	接着强度(N/mm ²)
低白化	JC-26	80	水状	3 - 25	19.6 - 44.1
高黏度	JC-32	80	稠状	3 - 25	19.6 - 39.2
耐高温	JC-1341	180	6-20 cps	30	22
耐高温	JC-1381	120	240 cps	5 - 10	17

使 用 方 法

1. 使用干布或砂纸将接着面的灰尘，油、离型剂、铁锈等除去再以丙酮或三氯乙烯擦拭以清洗接着表面。
2. 在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行接着，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。
3. 使用完毕请将本剂存放在阴凉干燥处。

注 意 事 项

1. 眼睛万一粘及本剂，请即以大量清水冲洗，并立刻送医。若上下眼皮粘在一起，可用微热毛巾热敷，发汗作用会使眼皮分开，切勿勉强拉开。
2. 本接着剂固化后之树脂，因坚硬会伤及眼球，切勿搓揉眼睛。
3. 当手指或皮肤被粘着时，可用丙酮洗涤，再小心的将皮肤拉开，或浸泡于热水中，轻揉手指，即可因人体之发汗作用而分离。
4. 请避免穿戴棉布手套，或滴附到所穿着衣物，以免发生发烟放热现象而烫伤。
5. 本接着剂对于聚乙烯、聚丙烯、铁氟龙等不活性树脂无法接着。
6. 保存期限：@5°C 6个月，@25°C 3个月。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL: 021-58356975 • FAX: 021-58356976