

UL File No: E87039

特 点

- 100%不饱和聚酯树脂，可加不同填充料改善散热性。
- 低黏度，良好的渗透性，硬化后具优异的电气特性。
- 符合 UL1446 B级(130°C)到 S级(240°C)之绝缘系统。

用 途

适用于变压器灌注。

物 性

颜 色 :	琥珀色
黏 度 : @25° C	150 ~ 250 cps
闪 火 点 : ASTM D93	53° C
胶 化 时 间 :	125° C x 10 ~ 15 分
硬 化 时 间 :	149° C x 3 小时 163° C x 1 小时
保 存 期 限 : @25° C	6 个月(未开封)

电 气 特 性

绝 缘 强 度 : @25° C、1.5mils、ASTM D149	
刚硬化后	4,000 volts/mil
浸水24小时后	2,800 volts/mil

机 械 特 性

(含浸 1次，於149°C x 2小時硬化後測試)

硬 度 : ASTM D2240	Shore D 60-65
线 圈 接 着 强 度 : MW35 扭转线圈、ASTM D2519	
@25° C	16 磅
@150° C	1 磅

☆ 硬化时间长短会因零件大小、树脂膜厚及烤箱效率而有所差异。

☆ 使用前请先搅拌；请储存于常温阴凉处，并留意包装密封性。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北: 886-2-26008672 台中: 886-4-25685848
东莞: 86-769-88188707 苏州: 86-512-66106145

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL: 021-58356975 · FAX: 021-58356976