



VIKING V-1630FS^{黑色} H级 (180°C) 常温硬化绝缘浸渍漆

UL FILE NO: E75225 E87039

| | |
|---------|---|
| 颜 色 | : 黑色 |
| 粘 度 | : @25°C 90-110 cps |
| 密 度 | : @25°C 0.84 gm/cc |
| 固 成 份 | : 38-40% |
| 闪 火 点 | : 6.7°C |
| 指 干 时 间 | : @25°C 20 分 |
| 表面硬化时间 | : @25°C 2-4 小时 (若需上第二层胶请在 2 小时后, 24 小时前作业) |
| 完全硬化时间 | : @25°C×24 小时 或 @25°C×1 小时+@80°C×1-2 小时 |
| 稀 释 剂 | : T-6600 |
| 绝 缘 强 度 | : 1400 volt/mil 55 kV/mm |
| 接 着 强 度 | : @25°C 24 Lb @100°C 3.3 Lb (按 ASTM D2519 以 MW35 线测试) |
| 保 存 期 限 | : @25°C 一年 (未开封) |
| 耐 溶 剂 性 | : 佳 (若需耐 FREON 请用 135°C 烤干 30 分钟以上) |
| 耐 紫 外 线 | : 佳 |
| 防 水 性 | : 佳 |
| 再 焊 性 | : 佳 |
| 耐 温 | : 180°C |
| 用 途 | : 线圈、变压器、印刷电路板 |
| 包 装 | : 5 GAL、55 GAL |

☆ 使用此浸渍漆之客户均可申请 UL 安规绝缘系统 class B、F 或 H 级之工厂认证。

☆ 如需真空含浸作业者, 另有其它型号可供选择, 欢迎洽询。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北: 886-2-26008672 台中: 886-4-25685848
东莞: 86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL: 021-58356975 • FAX: 021-58356976